

Пропитка гидрофобная



НАЗНАЧЕНИЕ

Пропитка гидрофобная **DOLOTEX AQUANET** глубокого проникновения с добавками силиконовых смол предназначена для укрепления и гидрофобизации покрываемой поверхности, обладает повышенными влагостойкими и водоотталкивающими свойствами, стабилизирует паропроницаемость обрабатываемой поверхности. Используется для пропитки стен из бетона, камня, кирпичной кладки, гипсокартонных панелей, цементной штукатурки, других минеральных, а также деревянных поверхностей. Пропитка предназначена для поверхностей, испытывающих сильное влияние влаги. Применение пропитки повышает прочность известковых пористых оснований, предотвращает образование высолов на кирпиче и других минеральных основаниях.



НЕ СОДЕРЖИТ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ



УПРОЧНЯЕТ ПОВЕРХНОСТЬ
ОСНОВАНИЯ



ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНОЙ
ГИДРОФОБНОСТЬЮ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ
РАБОТ



ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСЕН

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. Основание должно быть чистым, достаточно выдержанным (прочным), сухим и очищенным от разного рода загрязняющих веществ (пыли, жиров, смазочных масел, битумных мастик, лакокрасочных покрытий и т.п.). Осыпающиеся участки поверхности нужно тщательно обмести щеткой. Дефектные, слабые и отслаивающиеся участки поверхности следует удалить, поверхность отремонтировать и заделать ремонтными составами. Нецелесообразно применение пропитки на плохо впитывающие основания, не рекомендуется использование на поверхностях с остатками масляных красок.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность должна быть выдержанной и сухой.

Нанести пропитку кистью, валиком или краскораспылителем. В большинстве случаев достаточно одного слоя. Для сильно впитывающих поверхностей рекомендуется нанесение второго пропиточного слоя.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Все изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны при температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности 60%. В других условиях возможно изменение времени высыхания грунтовки.

Пропитка гидрофобная

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в местах недоступных для детей.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Упаковка 10 кг. Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Не оставлять канистру открытой на долгое время.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав	Смесь силиконовых смол и реологических добавок
Внешний вид	Белая жидкость
Время высыхания 1 слоя при 20°C и влажности воздуха не более 65%, минут	30-60
Температура хранения, °C	от +5 до +30
Температура выполнения работ, °C	от +5 до +35
Расход состава, в зависимости от основания	от 120 до 250 г/м ²
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70